

Artykuł: **RazorTec® 9311**

ISO 13997 Odporność na przecięcie B

Nośnik: HPPE, spandex,

Powleczenie: Poliuretan

Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11

Pakowanie: 10 par/paczka,
100 par/karton



EN 388



4343B



Wyniki testów na czynniki mechaniczne zgodnie z EN 388:

Odporność na przetarcie:	≥ 8000 cykli
Odporność na przecięcie:	≥ 5 indeks
Odporność na rozerwanie:	≥ 75 Newton
Odporność na przekłucie:	≥ 100 Newton

EN ISO 13997 (TDM-Test) Odporność na przecięcie ≥ 5 N - Level B